

(19)



**Евразийское  
патентное  
ведомство**

(11) **036111**

(13) **B1**

(12) **ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОМУ ПАТЕНТУ**

- |  |  |
|--|--|
| (45) Дата публикации и выдачи патента<br><b>2020.09.29</b> | (51) Int. Cl. <i>C22B 3/04</i> (2006.01)<br><i>C22B 3/10</i> (2006.01)<br><i>C22B 11/06</i> (2006.01)<br><i>C07C 211/00</i> (2006.01)<br><i>C07D 213/16</i> (2006.01)<br><i>C07D 213/61</i> (2006.01)<br><i>C22B 11/00</i> (2006.01)<br><i>C22B 43/00</i> (2006.01)<br><i>C01G 13/04</i> (2006.01) |
| (21) Номер заявки<br><b>201101348</b>                      |  |
| (22) Дата подачи заявки<br><b>2010.03.30</b>               |  |

(54) **ИОННЫЕ ЖИДКОСТИ ПЕРГАЛОИДНОГО ТИПА В КАЧЕСТВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ  
ДЛЯ МЕТАЛЛОВ И СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛОВ**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| (31) <b>0905894.2</b>  | (56) US-A-5607619 |
| (32) <b>2009.04.06</b>   | WO-A-8912604      |
| (33) <b>GB</b>   | US-A-4684404      |
| (43) <b>2012.05.30</b>   | JP-A-01257258     |
| (86) <b>PCT/GB2010/050551</b>  | CN-A-1363723      |
| (87) <b>WO 2010/116167 2010.10.14</b>  |                   |
| (71)(73) Заявитель и патентовладелец:<br><b>ПЕТРОЛИАМ НАСЪОНАЛЬ<br/>БЕРХАД (ПЕТРОНАС) (МУ)</b>   |                   |
| (72) Изобретатель:<br><b>Роджерс Робин Дон, Холбрей Джон<br/>(GB)</b>  |                   |
| (74) Представитель:<br><b>Дементьев В.Н., Клюкин В.А.,<br/>Христофоров А.А., Угрюмов В.М.,<br/>Глухарёва А.О., Карпенко О.Ю., Лыу<br/>Т.Н., Гизатуллина Е.М., Строкова О.В.<br/>(RU)</b> |                   |

- (57) Изобретение относится к способу растворения металлов в пергалюид-содержащих ионных жидкостях и к экстракции металлов из минеральных руд; к восстановлению материалов, загрязненных тяжелыми, токсичными или радиоактивными металлами, и к удалению тяжелых и токсичных металлов из потоков углеводородов.

**B1**

**036111**

**036111**

**B1**

### Область техники, к которой относится изобретение

Данное изобретение относится к способу растворения металлов в ионных жидкостях. Более конкретно, это изобретение относится к способу растворения металлов в ионных жидкостях, которые содержат пергаллоидные анионы. Способ согласно данному изобретению может быть использован для экстракции металлов из минеральных руд, для восстановления материалов, загрязненных тяжелыми, токсичными или радиоактивными металлами; и для удаления тяжелых и токсичных металлов из углеводородных потоков. Далее, это изобретение относится к новым композициям, содержащим металлы, растворенные в ионных жидкостях.

### Сведения о предшествующем уровне техники

Термин "ионная жидкость", используемый в данном документе, относится к жидкости, которая может получаться путем расплавления соли и, будучи получена таким образом, состоит только из ионов. Ионная жидкость может образоваться из гомогенного вещества, содержащего один катион и один анион или она может состоять более чем из одного катиона и/или более чем одного аниона. Таким образом, ионная жидкость может состоять более чем из одного катиона и одного аниона. Ионная жидкость также может состоять из одного катиона и одного или более анионов. Ионная жидкость может также состоять более чем из одного катиона и более чем одного аниона.

Термин "ионная жидкость" охватывает соединения как с высокими точками плавления, так и с низкими точками плавления, например с точкой плавления при комнатной температуре или ниже. Так, многие ионные жидкости имеют точки плавления ниже 200°C, в частности ниже 100°C, около комнатной температуры (15-30°C) или даже ниже 0°C. Ионные жидкости, имеющие точки плавления ниже примерно 30°C, обычно называются "ионными жидкостями, плавящимися при комнатной температуре", они часто получают из органических солей, содержащих азотсодержащие гетероциклические катионы, такие как катионы имидазолия и пиридиния. При комнатной температуре ионные жидкости, строение катиона и аниона предотвращают образование упорядоченной кристаллической структуры, и поэтому соль при комнатной температуре является жидкой.

Ионные жидкости наиболее широко известны как растворители благодаря своим благоприятным свойствам, включающим незначительное давление паров, стабильность температуры, низкую воспламеняемость и возможность переработки для вторичного использования. Благодаря большому количеству комбинаций анион/катион, которые доступны, можно точно регулировать физические свойства ионной жидкости (например, точку плавления, плотность, вязкость и смешиваемость с водой или органическими растворителями) для того, чтобы она соответствовала требованиям, предъявляемым в конкретной области применения.

В заявке WO 98/06106 описан способ окислительного растворения ядерных топлив и материалов оболочки для ядерного топлива в ионных жидкостях на основе нитратов. Ионные жидкости, описанные в этом документе, содержат анионы нитратов и, возможно, анионы сульфатов или тетрафторборатов и катиону Бронстеда или Франклина (например, катионы азотной кислоты, серной кислоты или катионы нитрония), которые необходимы для увеличения окислительной способности растворителя. Все ионные жидкости, описанные в указанной заявке, растворяются в воде.

Pitner W.R. et al. описали похожий способ растворения нерастворимой окиси урана ( $UO_2$ ), согласно которому окись урана окисляется до растворимых катионов  $UO_2^{2+}$  в смеси азотной кислоты и ионной жидкости, содержащей анионы нитрата (Mathematics, Physics and Chemistry, 2003, 92, 209-226). Однако в этом источнике не описано растворение элементарных металлов.

Whitehead J.A. et al. описали применение ионных жидкостей, содержащих анионы гидросульфата, сульфат железа(III) в качестве окислителя и тиомочевину в качестве комплексообразователя, в качестве выщелачивающих растворов для экстракции золота и серебра из минеральных руд (Green Chem., 2004, 6, 313-315). Ионная жидкость применяется в качестве нелетучего, смешивающегося с водой растворителя, в котором окисляющие и комплексообразующие компоненты содержатся как добавки.

Растворение окиси металла в сильных эвтектических растворителях на основе холинхлорида описано Abbot A.P. et al. (J. Chem. Eng. Data, 2006, 51, 1280-1282; и Inorg. Chem. 2005, 44, 6497-6499).

Billard I. et al. описали растворение окисей урана и окисей лантанидов в 1-бутил-3-метилимидазолия бис-трифлимиде при добавлении источника нитрата в качестве окислителя (Dalton Trans., 2007, 4214-4221), а Nockemann P. et al. описали растворение окисей металлов в ионной жидкости на основе бис-трифлимида бетаина в присутствии воды (J. Phys. Chem. B, 2006, 110, 20978-20992).

Ji L. et al. описали подход к поглощению элементарной ртути из газов сгорания угля путем окисления ртути перманганатом, растворенным в ионной жидкости, нанесенной на носитель из окиси кремния (Water, Air and Soil Pollution: Focus, 2008, 8, 349-358).

Кроме того, прямое электрохимическое анодное растворение металлов в ионных жидкостях было описано Abbot A.P. et al. (Phys. Chem. Chem. Phys., 2006, 8, 4214-4221; и Trans. Inst. Metal Finishing, 2005, 83, 51-53); Chen, P.-Y. et al. (Electrochimica Acta, 2007, 52, 1857-1864); Hussey, C.L. et al. (J. Electrochem. Soc., 1991, 138, 1886-1890); и Aldous, L. et al. (New J. Chem., 2006, 30, 1576-1583).

Следует отметить, что ни в одном из этих источников не описано прямое растворение элементарных металлов, сплавов или соединений металлов в ионных жидкостях в отсутствие добавляемых раство-

рителей и/или окисляющих агентов.

Элементарная ртуть образует амальгамы с золотом, цинком и многими металлами и реагирует с кислородом в воздухе при нагревании с образованием окиси ртути, которую затем можно подвергнуть разложению при дальнейшем нагревании до более высоких температур. Ртуть не реагирует с большинством кислот, таких как разбавленная серная кислота, хотя окисляющие кислоты, такие как концентрированная серная кислота и азотная кислота или царская водка растворяют ее с образованием сульфата и нитрата и хлорида. Ртуть реагирует с атмосферным сероводородом и даже с твердыми хлопьями серы. Эта реакция ртути с элементарной серой применяется в устройствах для сбора разлитой ртути, которые содержат порошок серы, для абсорбции паров ртути (такие устройства для сбора ртути используют также активированный древесный уголь и порошок цинка для абсорбции и амальгамирования ртути).

Способность элементарной ртути к реакции с бромом и хлором хорошо известна как основная химическая реакция (см., например, Cotton and Wilkinson, *Comprehensive Inorganic Chemistry*, 4<sup>th</sup> Edition, p. 592) и считается одним из механизмов образования неорганических соединений ртути в атмосфере (см., например, Z. Wang et al., *Atmospheric Environment*, 2004, 38, 3675-3688 и S.E. Lindberg, et al., *Environ. Sci. Technol.*, 2002, 36, 1245-1256). Эта реакционная способность ртути в реакциях с галоидами была использована для промывки газов для удаления паров ртути путем взаимодействия с бромом или хлором при высоких температурах с образованием неорганических соединений ртути, которые легко экстрагируются водной средой (например, S.-H. Lui et al., *Environ. Sci. Technol.*, 2007, 41, 1405-1412).

Для вымывания золота из руд применялся бром (или непосредственно бром, или бром, полученный *in situ* из бромсодержащих солей и газообразного хлора), однако этот способ был вытеснен более дешевыми способами выщелачивания с применением цианидов.

При работе с бромом или хлором при комнатной температуре или при температурах, близких к комнатной, и при давлении окружающей среды существуют значительные трудности и проблемы, которые связаны с коррозией и токсичностью паров как брома, так и хлора, а также несовместимостью галогенов со многими металлами. Известно, что бром окисляет многие металлы до их соответствующих бромсодержащих солей, при этом безводный бром является менее реакционноспособным по отношению ко многим металлам по сравнению с гидратированным бромом. Сухой бром энергично реагирует с алюминием, титаном, ртутью, а также с щелочноземельными металлами и щелочными металлами с образованием бромсодержащих солей металлов.

Органические пергаллоидные соли (известные также как трехгаллоидные соли) находят различное применение, включая применение в качестве стерилизующих агентов; для отбеливания текстиля; для удаления наростов, а также в качестве водных противообрастающих агентов. Кроме того, органические пергаллоидные соли могут быть использованы в качестве высокоэффективных бромлирующих агентов при получении бромированных органических соединений, включая такие соединения, которые имеют противовоспалительные, противовирусные, антибактериальные, противогрибковые свойства, и агенты, замедляющие распространение пламени.

Применение растворов водных неорганических пербромидных солей в качестве выщелачивающих агентов для золота, серебра, платины и палладия описано в патенте США № 5620585.


Были описаны многие ионные жидкости, включающие пергаллоидные анионы (см., например, Vagno A., et al., *Org. Biomol. Chem.*, 2005, 3, 1624-1630). Применение этих ионных жидкостей включает их использование в качестве бромлирующей среды для органических соединений (Bao, W., et al. *Green Chem.*, 2006, 8, 1028-1033; Bao, W., et al., *J. Chem. Res.*, 2005, 617-619; Chiappe, C., et al., *Chem. Commun.*, 2004, 2536-2537; Salazar, J. et al., *Synlett.*, 2004, 1318-1320; Chiappe, C., et al., *Eur. J. Org. Chem.*, 2002, 2831-2837), в качестве жидкостей с высоким показателем преломления (Seddon K.R., et al., *New J. Chem.* 2006, 30, 317-326) и в качестве компонентов в фотогальванических ячейках (Gorlov M., et al., *Dalton Trans.* 2008, 2655-2666).

Кроме того, ионные жидкости, содержащие пергаллоидные анионы, имеют более низкие вязкости, чем соответствующие галоидсодержащие ионные жидкости, и являются гидрофобными, образующими две стабильные фазы с водой.

### Сущность изобретения

Данное изобретение основано на установлении того факта, что ионные жидкости, содержащие пергаллоидные анионы, могут растворять металлы и соединения металлов без необходимости применения дополнительных растворителей и/или окисляющих агентов.

Согласно первому аспекту данное изобретение предусматривает способ растворения металла, включающий контактирование металла с ионной жидкостью, имеющей формулу



где  $[\text{Cat}^+]$  обозначает один или более катионов и

$[\text{X}^-]$  обозначает один или более пергаллоидных анионов.

Применение ионных жидкостей, содержащих пергаллоидные анионы, обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с ионными жидкостями, которые ранее применяли для растворения металлов и соединений металлов. В частности, ионные жидкости, содержащие пергаллоидные анионы, стабильны к


воздуху и влаге в противоположность ионным галоидалюминатным жидкостям, не стабильным к воздуху и влаге, которые использовались для электрорастворения металлов.


Кроме того, ионные жидкости, содержащие пергаллоидные анионы, являются обычно гидрофобными и поэтому пригодны для экстракции металлов из соединений металлов из водных растворов. В отличие от них системы на основе гидросульфатов для выщелачивания золотых и серебряных руд, системы на основе нитратов для обработки ядерного топлива и сильные эвтектические жидкости на основе хлоридов, описанные выше, содержат ионные жидкости, которые смешиваются с водой. Таким образом, данное изобретение предусматривает неводную и несмешивающуюся с растворителями систему для растворения металлов и соединений, содержащих металлы.

В соответствии со способом согласно данному изобретению  $[X^-]$  предпочтительно представляет собой один или более пергаллоидных анионов, выбранных из  $[I_3^-]$ ,  $[BrI_2^-]$ ,  $[Br_2I^-]$ ,  $[ClI_2^-]$ ,  $[Br_3^-]$ ,  $[ClBr_2^-]$ ,  $[BrCl_2^-]$ ,  $[ICl_2^-]$  или  $[Cl_3^-]$ ; более предпочтительно  $[X^-]$  представляет собой один или более пергаллоидных анионов, выбранных из  $[BrI_2^-]$ ,  $[Br_2I^-]$ ,  $[ClI_2^-]$ ,  $[ClBr_2^-]$  или  $[BrCl_2^-]$ ; еще более предпочтительно, когда  $[X^-]$  представляет собой один или более пергаллоидных анионов, выбранных из  $[Br_2I^-]$ ,  $[ClBr_2^-]$  или  $[BrCl_2^-]$ ; и наиболее предпочтительно  $[X^-]$  обозначает  $[ClBr_2^-]$ . Согласно другому варианту  $[X^-]$  представляет собой один или более пергаллоидных анионов, выбранных из  $[I_3^-]$ ,  $[Br_3^-]$ ,  $[ClBr_2^-]$  или  $[Cl_3^-]$ , более предпочтительно, когда он обозначает  $[Br_3^-]$ .

В соответствии с данным изобретением  $[Cat^+]$  может быть катионом, выбранным из аммония, азааннулина, азатиазолия, бензимидазолия, бензофурания, бензотриазолия, боролия, циннолина, диазациклодецена, диазациклононена, диазациклоундецена, дитиазолия, фурания, гуанидиния, имидазолия, индазолия, индолина, морфолия, оксаборолия, оксафосфолия, оксазиния, оксазолия, изо-оксазолия, оксатиазолия, пентазолия, фосфолия, фосфония, фталазиния, пиперазиния, пиперидиния, пирания, пиразиния, пиразолия, пиридазиния, пиридиния, пиримидиния, пирролидиния, пирролия, хиназолия, хинолина, изо-хинолина, хиноксалиния, селенозолия, сульфония, тетразолия, изотиадизолия, тиазиния, тиазолия, тиофения, тиурония, триазадецена, триазиния, триазолия, изотриазолия и урония.

Согласно другому варианту  $[Cat^+]$  представляет собой четвертичный азотсодержащий гетероциклический катион, выбранный из:





где R<sup>a</sup>, R<sup>b</sup>, R<sup>c</sup>, R<sup>d</sup>, R<sup>e</sup>, R<sup>f</sup> и R<sup>g</sup>, каждый независимо, выбраны из водорода, линейной или разветвленной C<sub>1</sub>-C<sub>30</sub>-алкильной группы, C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>-циклоалкильной группы или C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-арильной группы или любые два из R<sup>b</sup>, R<sup>c</sup>, R<sup>d</sup>, R<sup>e</sup> и R<sup>f</sup>, присоединенные к соседним атомам углерода, образуют метиленовую цепь -(CH<sub>2</sub>)<sub>q</sub>, где q равен величине от 3 до 6;

указанные алкильные, циклоалкильные или арильные группы или указанная метиленовая цепь являются незамещенными или могут быть замещены одной-тремя группами, выбранными из C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-алкокси, C<sub>2</sub>-C<sub>12</sub>-алкоксиалкокси, C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>-циклоалкила, C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-арила, C<sub>7</sub>-C<sub>10</sub>-алкарила, C<sub>7</sub>-C<sub>10</sub>-аралкила, -CN, -OH, -SH, -NO<sub>2</sub>, -CO<sub>2</sub>R<sup>x</sup>, -OC(O)R<sup>x</sup>, -C(O)R<sup>x</sup>, -C(S)R<sup>x</sup>, -CS<sub>2</sub>R<sup>x</sup>, -SC(S)R<sup>x</sup>, -S(O)(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)алкила, -S(O)O(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)алкила, -OS(O)(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)алкила, -S(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)алкила, -S-S(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)алкила, -NR<sup>x</sup>C(O)NR<sup>y</sup>R<sup>z</sup>, -NR<sup>x</sup>C(O)OR<sup>y</sup>, -OC(O)NR<sup>y</sup>R<sup>z</sup>, -NR<sup>x</sup>C(S)OR<sup>y</sup>, -OC(S)NR<sup>y</sup>R<sup>z</sup>, -NR<sup>x</sup>C(S)SR<sup>y</sup>, -SC(S)NR<sup>y</sup>R<sup>z</sup>, -NR<sup>1</sup>C(S)NR<sup>y</sup>R<sup>z</sup>, -C(O)NR<sup>y</sup>R<sup>z</sup>, -C(S)NR<sup>y</sup>R<sup>z</sup>, -NR<sup>y</sup>R<sup>z</sup> или гетероциклической группы, где R<sup>x</sup>, R<sup>y</sup> и R<sup>z</sup> независимо выбраны из водорода или C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-алкила.

Более предпочтительно, когда R<sup>a</sup>, R<sup>b</sup>, R<sup>c</sup>, R<sup>d</sup>, R<sup>e</sup>, R<sup>f</sup> и R<sup>g</sup>, каждый независимо, выбираются из водорода, линейной или разветвленной C<sub>1</sub>-C<sub>20</sub>-алкильной группы, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-циклоалкильной группы или C<sub>6</sub>-арильной группы, при этом указанные алкильные, циклоалкильные или арильные группы или указанная метиленовая цепь являются незамещенными или могут быть замещены одной-тремя группами, выбранными из C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-алкокси, C<sub>2</sub>-C<sub>12</sub>-алкоксиалкокси, C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>-циклоалкила, C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-арила, -CN, -OH, -SH, -NO<sub>2</sub>, -CO<sub>2</sub>(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)алкила, -OC(O)(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)алкила, C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-арила и C<sub>7</sub>-C<sub>10</sub>-алкарила.


R<sup>a</sup> предпочтительно выбран из линейного или разветвленного C<sub>1</sub>-C<sub>30</sub>-алкила, более предпочтительно из линейного или разветвленного C<sub>2</sub>-C<sub>20</sub>-алкила, еще более предпочтительно из линейного или разветвленного C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-алкила и наиболее предпочтительно из линейного или разветвленного C<sub>1</sub>-C<sub>5</sub>-алкила. Другие примеры включают R<sup>a</sup>, выбранные из метила, этила, н-пропила, н-бутила, н-пентила, н-гексила, н-гептила, н-октила, н-нонила, н-децила, н-ундецила, н-додецила, н-тридецила, н-тетрадецила, н-пентадецила, н-гексадецила, н-гептадецила и н-октадецила.

В катионах, содержащих группу R<sup>g</sup>, эта группа предпочтительно выбирается из линейного или разветвленного C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-алкила, более предпочтительно из линейного или разветвленного C<sub>1</sub>-C<sub>5</sub>-алкила, и наиболее предпочтительно R<sup>g</sup> представляет собой метильную группу.

В катионах, содержащих R<sup>a</sup> и R<sup>g</sup>, R<sup>a</sup> и R<sup>g</sup>, каждый предпочтительно выбран из C<sub>1</sub>-C<sub>30</sub>-линейного или разветвленного алкила и один из R<sup>a</sup> и R<sup>g</sup> может быть водородом. Более предпочтительно один из R<sup>a</sup> и R<sup>g</sup> может быть выбран из линейного или разветвленного C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-алкила, еще более предпочтительно из линейного или разветвленного C<sub>1</sub>-C<sub>5</sub>-алкила и наиболее предпочтительно из линейного или разветвленного C<sub>2</sub>-C<sub>5</sub>-алкила, а другой из R<sup>a</sup> и R<sup>g</sup> может быть выбран из линейных или разветвленных C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-алкилов, более предпочтительно из линейных или разветвленных C<sub>1</sub>-C<sub>5</sub>-алкилов и наиболее предпочтительно может быть метильной группой. Согласно другому предпочтительному варианту R<sup>a</sup> и R<sup>g</sup>, каждый, могут быть независимо выбраны из линейных или разветвленных C<sub>1</sub>-C<sub>30</sub>-алкилов и C<sub>1</sub>-C<sub>15</sub>-алкоксиалкилов.


Согласно другим предпочтительным вариантам  $R^b$ ,  $R^c$ ,  $R^d$ ,  $R^e$  и  $R^f$  независимо выбраны из водорода и линейных или разветвленных  $C_1$ - $C_{10}$ -алкилов и более предпочтительно  $R^b$ ,  $R^c$ ,  $R^d$ ,  $R^e$  и  $R^f$  обозначают водород.

Согласно предпочтительному варианту данного изобретения  $[Cat^+]$  выбран из:






где  $R^a$ ,  $R^b$ ,  $R^c$ ,  $R^d$ ,  $R^e$ ,  $R^f$  и  $R^g$  имеют значения, указанные выше.

Более предпочтительно, когда  $[Cat^+]$  выбран из:




где  $R^a$  и  $R^b$  имеют значения, указанные выше и  $R^h$  обозначает водород или метильную группу.

Конкретные примеры предпочтительных катионов включают:




Согласно другому предпочтительному варианту  $[Cat^+]$  выбран из:




где  $R^a$ ,  $R^b$ ,  $R^c$ ,  $R^d$ ,  $R^e$ ,  $R^f$  и  $R^g$  имеют значения, указанные выше.

Еще более предпочтительно, когда  $[Cat^+]$  выбран из




где  $R^a, R^b, R^c, R^d, R^e, R^f$  и  $R^g$  имеют значения, указанные выше.

Конкретные примеры предпочтительных катионов включают:




Согласно другому предпочтительному варианту  $[Cat^+]$  является ациклическим катионом формулы



где  $R^a, R^b, R^c$  и  $R^d$ , каждый независимо, выбраны из водорода, линейной или разветвленной  $C_1$ - $C_{30}$ -алкильной группы,  $C_3$ - $C_8$ -циклоалкильной группы или  $C_6$ - $C_{10}$ -арильной группы или любые два из  $R^b, R^c, R^d, R^e$  и  $R^f$ , присоединенные к соседним атомам углерода, образуют метиленовую цепь  $-(CH_2)_q$ , где  $q$  равен величине от 3 до 6;

указанные алкильные, циклоалкильные или арильные группы или указанная метиленовая цепь являются незамещенными или могут быть замещены одной-тремя группами, выбранными из  $C_1$ - $C_6$ -алкокси,  $C_2$ - $C_{12}$ -алкоксиалкокси,  $C_3$ - $C_8$ -циклоалкила,  $C_6$ - $C_{10}$ -арила,  $C_7$ - $C_{10}$ -алкарила,  $C_7$ - $C_{10}$ -аралкила,  $-CN$ ,  $-OH$ ,  $-SH$ ,  $-NO_2$ ,  $-CO_2R^x$ ,  $-OC(O)R^x$ ,  $-C(O)R^x$ ,  $-C(S)R^x$ ,  $-CS_2R^x$ ,  $-SC(S)R^x$ ,  $-S(O)(C_1-C_6)$  алкила,  $-S(O)O(C_1-C_6)$  алкила,  $-OS(O)(C_1-C_6)$  алкила,  $-S(C_1-C_6)$  алкила,  $-S-S(C_1-C_6)$  алкила,  $-NR^x C(O)NR^y R^z$ ,  $-NR^x C(O)OR^y$ ,  $-OC(O)NR^y R^z$ ,  $-NR^x C(S)OR^y$ ,  $-OC(S)NR^y R^z$ ,  $-NR^x C(S)SR^y$ ,  $-SC(S)NR^y R^z$ ,  $-NR^1 C(S)NR^y R^z$ ,  $-C(O)NR^y R^z$ ,  $-C(S)NR^y R^z$ ,  $-NR^y R^z$  или гетероциклической группы, где  $R^x, R^y$  и  $R^z$  независимо выбраны из водорода или  $C_1$ - $C_6$ -алкила и где один из  $R^a, R^b, R^c$  и  $R^d$  могут также обозначать водород.

Более предпочтительно  $[Cat^+]$  выбирают из




где  $R^a, R^b, R^c$  и  $R^d$ , каждый независимо, выбраны из линейной или разветвленной  $C_1$ - $C_{15}$ -алкильной группы,  $C_3$ - $C_6$ -циклоалкильной группы или  $C_6$ -арильной группы, при этом указанные алкильные, циклоалкильные или арильные группы являются незамещенными или могут быть замещены одной-тремя группами, выбранными из  $C_1$ - $C_6$ -алкокси,  $C_2$ - $C_{12}$ -алкоксиалкокси,  $C_3$ - $C_8$ -циклоалкила,  $C_6$ - $C_{10}$ -арила,  $-CN$ ,  $-OH$ ,  $-SH$ ,  $-NO_2$ ,  $-CO_2(C_1-C_6)$  алкила,  $-OC(O)(C_1-C_6)$  алкила,  $C_6$ - $C_{10}$ -арила и  $C_7$ - $C_{10}$ -алкарила, и где один из  $R^a, R^b, R^c$  и  $R^d$  может также обозначать водород.


Другие примеры включают такие катионы, где  $R^a, R^b, R^c$  и  $R^d$  независимо выбраны из метила, этила, н-пропила, н-бутила, н-пентила, н-гексила, н-гептила, н-октила, н-нонила, н-децила, н-ундецила, н-додецила, н-тридецила, н-тетрадецила, н-пентадецила, н-гексадецила, н-гептадецила и н-октадецила. Более предпочтительно, когда две или более, наиболее предпочтительно три или более из  $R^a, R^b, R^c$  и  $R^d$  независимо выбраны из метила, этила, пропила и бутила.

Согласно еще одному предпочтительному варианту  $R^b, R^c$  и  $R^d$ , каждый, обозначают одну и ту же алкильную группу, выбранную из метила, этила, н-бутила и н-октила и  $R^a$  выбран из водорода, метила, н-бутила, н-октила, н-тетрадецила, 2-гидроксиэтила или 4-гидрокси-н-бутила.

Конкретные примеры предпочтительных катионов аммония и фосфония, пригодных для использования согласно данному изобретению, включают:




Согласно предпочтительному варианту [Cat<sup>+</sup>] выбран из



где R<sup>a</sup>, R<sup>b</sup>, R<sup>c</sup> и R<sup>d</sup>, каждый независимо, выбраны из линейных или разветвленных C<sub>1</sub>-C<sub>5</sub>-алкильных групп.

Согласно предпочтительному варианту, когда R<sup>a</sup>, R<sup>b</sup>, R<sup>c</sup> и R<sup>d</sup>, каждый независимо, выбраны из линейных или разветвленных C<sub>1</sub>-C<sub>5</sub>-алкильных групп, предпочтительными катионами являются:



Данное изобретение не ограничено ионными жидкостями, содержащими катионы, имеющие только один заряд. Формула [Cat<sup>+</sup>][X<sup>-</sup>] охватывает ионные жидкости, содержащие, например, катионы с двойными, тройными или четверными зарядами. Следовательно, относительные стехиометрические количества [Cat<sup>+</sup>] и [X<sup>-</sup>] в ионной жидкости не являются фиксированными и могут варьироваться в зависимости от величины зарядов. Например, формула [Cat<sup>+</sup>][X<sup>-</sup>] охватывает ионные жидкости формул [Cat<sup>2+</sup>][X<sup>-</sup>]<sub>2</sub>, [Cat<sup>3+</sup>][X<sup>-</sup>]<sub>3</sub> и т.д. Кроме того, [Cat<sup>+</sup>] может быть одним катионом или смесью более чем одного катиона.

Ионные жидкости согласно данному изобретению предпочтительно имеют точку плавления, равную 250°C или менее, более предпочтительно равную 150°C или менее, еще более предпочтительно равную 100°C или менее, еще более предпочтительно равную 80°C или менее и наиболее предпочтительно, когда ионная жидкость имеет точку плавления ниже 30°C. Однако любое соединение, которое является солью (т.е. состоит из катиона и аниона) и которое является жидким при рабочих температуре и давлении процесса, может считаться ионной жидкостью для целей данного изобретения.

Как отмечено выше, из уровня техники хорошо известно, что свойства ионных жидкостей могут быть "настроены" путем изменения природы катионов и анионов. В частности, по способам по изобретению структура катиона или катионов может быть выбрана таким образом, чтобы получить ионную жидкость, обладающую желаемыми реологическими и физическими свойствами, такими как жидкое состояние, точка плавления, вязкость, гидрофобность и липофильность. Принципы выбора подходящих катионов при получении ионных жидкостей, имеющих конкретные свойства, хорошо известны и могут быть легко использованы специалистом в данной области.

Согласно одному предпочтительному варианту ионная жидкость является гидрофобной.

Используемый в данном документе термин "металл" следует понимать как включающий элементарные металлы и сплавы металлов с состоянием окисления равным 0 и соединения металлов, такие как окислы металлов или сульфиды металлов с состоянием окисления равным 0. Кроме того, металл может быть соединен с другими веществами, например металл может быть в виде металлической руды, металл может содержать газообразный или жидкий углеводород или металл может содержаться в водном растворе или суспензии.

Термин "металл" может также охватывать металлоиды, которые при осуществлении способа по изобретению ведут себя так же, как металлы. Таким образом, термин "металл" следует понимать как



включающий кремний, германий, мышьяк, селен, сурьму, теллур и полоний и их соединения, а также щелочные металлы, щелочноземельные металлы, переходные металлы, лантаниды, актиниды, алюминий, индий, олово, таллий, свинец и висмут и их соединения.

Предпочтительно, когда металл включает один или более металлов, выбранных из кремния германия, мышьяка, селена, сурьмы, теллура и полония, переходных металлов, лантанидов, актинидов, алюминия, индия, олова, таллия, свинца и висмута.

Согласно одному из вариантов способ по изобретению может быть использован для растворения драгоценного металла, выбранного из золота, серебра, платины, палладия, родия и иридия.

Согласно другому варианту способ по изобретению может быть использован для растворения токсичного тяжелого металла, выбранного из кадмия, ртути, индия, таллия, германия, олова, свинца, мышьяка, сурьмы, висмута, селена, теллура и полония. В частности, этот способ может быть применен для растворения ртути.

Согласно еще одному варианту способ по изобретению может быть применен для растворения металла, выбранного из кремния и германия.


Согласно другому варианту способ по изобретению может быть использован для растворения металла, выбранного из лантанидов и актинидов.

Согласно еще одному варианту способ по изобретению может быть применен для растворения радиоактивного металла, выбранного из технеция, прометия, висмута, полония и актинидов.

Согласно одному варианту изобретения предпочтительно, чтобы металл вначале был в состоянии окисления ниже максимального состояния окисления металла (например, 0, +1 или +2) и окисляется при контакте с ионной жидкостью до более высокого состояния окисления с сопутствующим восстановлением пергаллоидных анионов до анионов с тремя атомами галоида. Согласно предпочтительному варианту металл лучше растворяется в ионной жидкости после окисления до более высокого состояния окисления. Согласно еще одному предпочтительному варианту металл в высоком состоянии окисления образует комплексный ион с одним или более галоидсодержащих анионов, которые образовались при восстановлении пергаллоидных анионов, более предпочтительным комплексный ион является галометаллат-анионом. Например, элементарная ртуть(0) реагирует с такой ионной жидкостью, как 1-бутил-3-метилимидазолия трибромид с образованием катионов ртути(II), которые образуют комплекс с анионами бромидов с образованием аниона броммеркурата(II).

Не основываясь на какой-либо конкретной теории, полагают, что ионные жидкости, содержащие ионы пергаллоидных соединений, могут окислять металлы и соединения металлов и что ионы галоидов, образовавшиеся на стадии окисления, могут координироваться с окисленным металлом и облегчать растворение окисляемого металла в ионной жидкости.

Растворение металлов в ионных жидкостях при осуществлении способа окисления металла с низкой степенью окисления до металла с более высокой степенью окисления основано на способности пергаллоидного аниона, содержащегося в ионной жидкости окислять металл. Хорошо известно, что окисляющая способность галогенов имеет следующий порядок:  $\text{Cl}_2 > \text{ClBr} > \text{Br}_2 > \text{I}_2$ , а окислительно-восстановительные потенциалы полуэлемента многих металлов известны из электрохимического ряда (см., например, CRC Handbook of Chemistry and Physics, 87<sup>th</sup> Ed., CRC Press, 2006). Окислительная способность растворителя, ионной жидкости, может быть модифицирована и может контролироваться путем соответствующего выбора галоидов пергаллоидного аниона. В общем, металлы могут быть растворены, если металл способен окисляться соответствующим анионом, находящимся в ионной жидкости. Специалист в данной области легко может выбрать ионные жидкости с потенциалом окисления достаточным для окисления конкретного металла путем выбора подходящего пергаллоидного соединения для ионной жидкости. Ниже приводится ряд, показывающий увеличение окислительных потенциалов пергаллоидных анионов от  $[\text{I}_3]^-$  (самый низкий потенциал окисления) до  $[\text{Cl}_3]^-$  (самый высокий потенциал окисления):



В соответствии с данным изобретением металл контактирует с ионной жидкостью при температуре от -80 до 200°C, предпочтительно от 0 до 150°C и наиболее предпочтительно от 20 до 100°C.

Растворение металлов обычно ускоряется, когда металл контактирует с ионной жидкостью при повышенной температуре.

Металл предпочтительно контактирует с ионной жидкостью при атмосферном давлении (около 100 кПа), хотя, если это желательно, давление может быть выше или ниже атмосферного давления. Например, способ можно осуществлять при давлении от 10 до 10000 кПа, более предпочтительно от 20 до 1000 кПа, еще более предпочтительно от 50 до 200 кПа и наиболее предпочтительно от 80 до 120 кПа. Однако, как отмечено выше, ионная жидкость должна быть в жидком состоянии при рабочих температуре и давлении процесса согласно данному изобретению. Следовательно, для специалиста очевидно, что такие величины температуры и давления в некоторых случаях будут ограничены температурой и давлением, при которых применяемая ионная жидкость находится в жидком виде.

Мольное отношение атомов металла к пергаллоидному аниону в ионной жидкости предпочтительно находится в пределах от 1:0,5 до 1:10000, более предпочтительно от 1:1 до 1:1000, еще более предпочтительно от 1:1 до 1:100 и наиболее предпочтительно от 1:1 до 1:10.

Согласно одному варианту данного изобретения растворению металла в ионной жидкости способствует перемешивание смеси ионной жидкости и металла, например, путем размешивания, встряхивания, перемешивания с применением вортекса, перемешивания ультразвуком.

Согласно другому аспекту данное изобретение предусматривает способ регенерации отработанного ядерного топлива, содержащего радиоактивный металл, который включает растворение радиоактивного металла в ионной жидкости, описанной выше. Отработанное ядерное топливо может содержать окись актинида и, наиболее предпочтительно, когда окись актинида представляет собой окись урана и/или окись плутония.

Согласно другому предпочтительному варианту отработанное ядерное топливо включает материалы оболочки, содержащие металлы, которые растворены вместе с радиоактивным металлом. Материалы оболочки ядерного топлива, которые могут быть растворены согласно этому аспекту изобретения, включают сплавы циркония.

Согласно другому аспекту данное изобретение предусматривает способ удаления металлов из металлосодержащих материалов, включающий контактирование металлосодержащего материала с ионной жидкостью, описанной выше. В соответствии с этим аспектом изобретения металлосодержащий материал может быть газообразным, жидким или твердым и может включать любой металл, описанный выше.

Согласно одному из вариантов металлосодержащий материал представляет металлосодержащий газообразный углеводород, такой как природный газ и/или нефтяной газ. Например, токсичные и тяжелые металлы, такие как ртуть, могут быть удалены из газообразных углеводородов в соответствии с этим аспектом данного изобретения.

Согласно еще одному варианту металлосодержащий материал представляет собой металлосодержащий жидкий углеводород. Примеры металлосодержащих жидких углеводородов, которые могут быть обработаны в соответствии с этим аспектом данного изобретения, включают сжиженный природный газ, легкие дистиллаты, например, представляющие собой жидкий нефтяной газ, газолин и/или нефть; конденсаты природного газа; средние дистиллаты, например, представляющие собой керосин и/или дизель; тяжелые дистиллаты, например котельное топливо и сырая нефть.

Согласно другому варианту металлосодержащее вещество представляет собой металлосодержащую жидкость на водной основе. Этот аспект данного изобретения может быть применен для восстановления грунтовых вод, загрязненных металлами; для выделения металлов из водных продуктов выщелачивания, содержащих металлы, вымытые из минеральных руд с применением водных выщелачивающих агентов; для выделения ценных металлических катализаторов, таких как катализаторы на основе переходных металлов, из водных растворов катализаторов или для восстановления водных побочных продуктов переработки или регенерации ядерного топлива.

Согласно еще одному варианту металлосодержащий материал представляет собой металлосодержащий твердый продукт. Металлосодержащие минеральные руды могут быть обработаны ионной жидкостью, описанной выше, для выщелачивания металлов, например, ценных металлов, из руды. Этот аспект изобретения может быть также использован для выделения ценных и/или тяжелых металлов из использованных электронных приборов, таких как печатные платы и компоненты электронных приборов и других использованных потребительских товаров. Этот аспект изобретения может быть также использован для регенерации металлов из катализаторов на твердых носителях, например переходных металлов, таких как платина, палладий, радий, иридий, рутений, осмий.

Согласно другому аспекту данного изобретения предусмотрен способ травления поверхности металлоида, включающий контактирование обрабатываемой поверхности металлоида с ионной жидкостью, описанной выше. Травление металлоидов согласно этому способу по изобретению может быть использовано в производстве микроэлектромеханических систем (MEMS) и металлоидных полупроводников. Согласно этому аспекту изобретения предпочтительно, когда металлоидный полупроводник содержит кремний и/или галлий.

Согласно еще одному аспекту данное изобретение предусматривает новые композиции на основе металла и ионной жидкости, получаемые способом, включающим контактирование металла с ионной жидкостью, имеющей формулу



где  $[\text{Cat}^+]$  обозначает один или более катионов, описанных выше; и

$[\text{X}^-]$  обозначает один или более пергаллоидных анионов, описанных выше,

при этом ионная жидкость не содержит дополнительных растворителей и/или оксидантов.

Согласно еще одному аспекту предусмотрена ионная жидкость, содержащая комплексный анион галоидметаллата, получаемый из ионной жидкости, содержащей пергаллоидный анион, описанный выше.

Композиции металл-ионная жидкость могут характеризоваться мольным отношением растворенный металл:ионная жидкость, равным по меньшей мере 0,05:1.

Композиции металл-ионная жидкость могут характеризоваться мольным отношением растворенный металл:ионная жидкость, равным по меньшей мере 0,1:1.

Композиции металл-ионная жидкость могут характеризоваться мольным отношением растворенный металл:ионная жидкость, равным по меньшей мере 0,2:1.

Композиции металл-ионная жидкость могут характеризоваться мольным отношением растворенный металл:ионная жидкость, равным по меньшей мере 0,4:1.

Композиции металл-ионная жидкость могут характеризоваться мольным отношением растворенный металл:ионная жидкость, равным по меньшей мере 0,6:1.

Композиции металл-ионная жидкость могут характеризоваться мольным отношением растворенный металл:ионная жидкость, равным по меньшей мере 0,8:1.

Композиции металл-ионная жидкость могут характеризоваться мольным отношением растворенный металл:ионная жидкость, равным по меньшей мере 0,9:1.

Композиции металл-ионная жидкость могут характеризоваться мольным отношением растворенный металл:ионная жидкость, равным по меньшей мере 1:1.

Далее, различные аспекты данного изобретения будут описаны в примерах.

### Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения

#### Примеры

Пример 1. Получение ионных жидкостей на основе пергаллоидных соединений.

Ионные жидкости со смешанными пергаллоидными анионами ( $[XY_2]^-$ , где X=Cl или Br и Y=Br или I) получали с катионами диалкилимидазолия, тетраалкиламмония, тетраалкилфосфония и алкилметилпиридиния (см. табл. 1) по следующему описанному в литературе методу. Вкратце, этот метод включал добавление жидкого брома или твердого йода к соответствующему количеству соли галоидного соединения с получением желаемого молярного отношения равного 1:1 и пергаллоидных анионов. Эти смеси перемешивали при комнатной температуре в течение ночи, получая соответствующие ионные жидкости, которые были охарактеризованы методами масс-спектрометрии и гравиметрического анализа (TGA).

Масс-спектрометрия показала наличие масс ионов для катиона ( $[Q]^+$ ) и пергаллоидных анионов ( $[XY_2]^-$ ) в каждом случае. TGA показал, что летучесть галоида значительно уменьшалась при введении в ионную жидкость. Потери масс в интервале температур от 150 до 300°C, что соответствовало первоначальной потере наиболее летучего дигалоида в ионной жидкости (Br<sub>2</sub> или ClBr) и было связано с термическим разложением органической галоидсодержащей соли при известной из литературы температуре разложения.

Таблица 1

Полученные ионные жидкости и их физическое состояние

Катион <sup>a</sup>	Анион	Физическое состояние при комнатной температуре	Термостабильность (определенная TGA)
[C <sub>4</sub> mim] <sup>+</sup>	[BrI <sub>2</sub> ] <sup>-</sup>	Жидкость	208 °C
[C <sub>4</sub> mim] <sup>+</sup>	[Br <sub>3</sub> ] <sup>-</sup>	Жидкость	185 °C
[C <sub>4</sub> mim] <sup>+</sup>	[ClI <sub>2</sub> ] <sup>-</sup>	Жидкость	205 °C
[C <sub>4</sub> mim] <sup>+</sup>	[ClBr <sub>2</sub> ] <sup>-</sup>	Жидкость	152 °C
[P <sub>6,6,6,14</sub> ] <sup>+</sup>	[ClBr <sub>2</sub> ] <sup>-</sup>	Жидкость	194 °C
[C <sub>2</sub> C <sub>2</sub> im] <sup>+</sup>	[Br <sub>3</sub> ] <sup>-</sup>	Жидкость	156 °C
[N <sub>4,4,4,1</sub> ] <sup>+</sup>	[Br <sub>3</sub> ] <sup>-</sup>	Кристаллический	176 °C
[C <sub>4</sub> <sup>4</sup> pic] <sup>+</sup>	[Br <sub>3</sub> ] <sup>-</sup>	Кристаллический	155 °C

<sup>a</sup> [C<sub>4</sub>mim]<sup>+</sup> = 1-бутил-3-метилимидазолий;

[P<sub>6,6,6,14</sub>]<sup>+</sup> = тригексилтетрадецилфосфоний;

[C<sub>2</sub>C<sub>2</sub>im]<sup>+</sup> = 1,3-диэтилимидазолий;

[N<sub>4,4,4,1</sub>]<sup>+</sup> = трибутилметиламмоний;

[C<sub>4</sub><sup>4</sup>pic]<sup>+</sup> = 1-бутил-4-метилпиридиний (4-пиколиний).

Сравнительный пример 2. Растворимость брома в ионных жидкостях, не содержащих атомы галоида

Было установлено, что бром не полностью смешивается в мольном отношении 1:1 ни с 1-бутилпиридиния бистрифлидом, ни с 1-бутил-3-метилимидазолия гидросульфатом, при условиях окружающей среды было отмечено интенсивное выделение паров брома из смесей ионная жидкость/бром.

Пример 3. Растворение металлов.

Ряд образцов порошкообразных элементарных металлов (примерно 0,1 г каждого образца, точно взвешенного) смешивали с 1-бутил-3-метилимидазолия трибромидом (1,0 мл), получая смеси примерно 5 вес.% металла с ионной жидкостью. Эти смеси перемешивали при нагревании до 60°C в течение 72 ч, затем охлаждали до комнатной температуры и отфильтровывали через нейлоновые фильтры (2 мкм). Примерно 0,1 г фильтрата каждого образца точно взвешивали и помещали в 50 мл 5% (вес./вес.) азотной кислоты и определяли содержание металла, применяя индуктивно-связанную плазму. Количество метал-

ла, растворенного в ионной жидкости, для каждого образца приведено в табл. 2.

Таблица 2

Результаты, полученные при растворении металлов	
Металл	Количество (%) металла, растворимого в ионной жидкости
Алюминий	5
Хром	49
Медь	94
Железо	71
Сурьма	98
Титан	Следы
Вольфрам	7

Пример 4. Качественное определение солибилизации ртути.

Качественный скрининг растворимости ртути в ионных жидкостях проводили путем визуального наблюдения за состоянием капли ртути (примерно 0,05 г), которая была смешана с примерно 1-2 мл ионной жидкости при комнатной температуре и при температуре 60°C. При полном растворении ртути при этих условиях концентрация ртути должна составить примерно 25-50000 м.д. (примерно 5 мол.%).

Таблица 3

Скрининг ионной жидкости на основе пергаллоидного соединения и растворимость ртути

Катион <sup>a</sup>	Анион	Растворимость ртути <sup>b</sup>
[C <sub>4</sub> mim] <sup>+</sup>	[BrI <sub>2</sub> ] <sup>-</sup>	Не растворяется
[C <sub>4</sub> mim] <sup>+</sup>	[Br <sub>3</sub> ] <sup>-</sup>	Растворяется
[C <sub>4</sub> mim] <sup>+</sup>	[ClI <sub>2</sub> ] <sup>-</sup>	Не растворяется
[C <sub>4</sub> mim] <sup>+</sup>	[ClBr <sub>2</sub> ] <sup>-</sup>	Растворяется
[P <sub>6,6,6,14</sub> ] <sup>+</sup>	[ClBr <sub>2</sub> ] <sup>-</sup>	Растворяется
[C <sub>2</sub> C <sub>2</sub> mim] <sup>+</sup>	[Br <sub>3</sub> ] <sup>-</sup>	Растворяется
[N <sub>4,4,4,1</sub> ] <sup>+</sup>	[Br <sub>3</sub> ] <sup>-</sup>	Растворяется
[C <sub>4</sub> <sup>4</sup> pic] <sup>+</sup>	[Br <sub>3</sub> ] <sup>-</sup>	При условиях опыта твердое состояние

<sup>a</sup> [C<sub>4</sub>mim] = 1-бутил-3-метилимидазолий;

[P<sub>6,6,6,14</sub>]<sup>+</sup> = тригексилтетрадецилфосфоний;

[C<sub>2</sub>C<sub>2</sub>mim]<sup>+</sup> = 1,3-диэтилимидазолий;

[N<sub>4,4,4,1</sub>]<sup>+</sup> = трибутилметиламмоний;

[C<sub>4</sub><sup>4</sup>pic]<sup>+</sup> = 1-бутил-4-метилпиридиний (4-пиколиний).

<sup>b</sup> Около 0,05 г ртути контактировало с 1-2 мл ионной жидкости, растворимость ртути равна по меньшей мере 25000 м.д.

Пример 5. Растворение массы ртути.

Элементарную ртуть (1,213 г, 6,05 ммоль) добавляли к 1-бутил-3-метилимидазолия трибромиду (4,52 г, 12,1 ммоль) и нагревали при температуре 70°C при перемешивании в герметичном сосуде. Наблюдала, как плотная капля металлической ртути с течением времени уменьшалась в объеме, через 2 ч ртуть полностью растворилась с получением красного раствора в ионной жидкости. При охлаждении до комнатной температуры осаждения ртути или ртутьсодержащих соединений не наблюдалось.

Пример 6. Получение 1-бутил-3-метилимидазолия триброммеркурата(II).

Элементарную ртуть (3,129 г, 15,6 ммоль) добавляли к 1-бутил-3-метилимидазолия трибромиду (5,91 г, 15,6 ммоль) и нагревали до температуры 70°C при перемешивании в герметичном сосуде. Наблюдала, как плотная капля металлической ртути уменьшалась в объеме с течением времени, и через 4 ч ртуть полностью растворилась с изменением цвета ионной жидкости от темно-красного до бледно-желтого при полном растворении ртути и превращении анионов трибромида в анионы триброммеркурата (II). При охлаждении новая ионная жидкость, 1-бутил-3-метилимидазолия триброммеркурат(II) кристаллизовалась с получением бледно-желтого твердого вещества при 40°C.

Пример 7. Получение бис-(1,3-диэтилимидазолий)тетраброммеркурата(II).

Элементарную ртуть добавляли к 1,3-диэтилимидазолия трибромиду и нагревали при температуре 70°C при перемешивании в герметичном сосуде. Наблюдала, как плотная капля металлической ртути

уменьшалась в объеме с течением времени, и через 4 ч ртуть полностью растворилась в ионной жидкости красного цвета. Охлаждение до комнатной температуры и выдержка привели к образованию кристаллов в ионной жидкости, которые выделяли, метод рентгеноструктурного анализа единичного кристалла показал, что образовался бис(1,3-диэтилимидазолий)тетраброммеркурат (II).



Пример 8. Растворение ртути в ионных жидкостях пергалоеидных соединений, содержащих йод.

В ионных жидкостях пергалоеидных соединений на основе йода  $[C_4mim][ClI_2]$  и  $[C_4mim][BrI_2]$  или 1-бутилпиридиния-бис-трифлимиде или 1-бутил-3-метилимидазолия гидросульфате не наблюдалось растворения элементарной ртути при условиях, описанных в примере 4.

#### ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ растворения металла или металлоида из углеводородного потока, причем указанный металл или металлоид выбран из переходных металлов, лантаноидов, актиноидов, алюминия, кремния, германия, мышьяка, селена, индия, олова, сурьмы, теллура, талия, свинца, висмута, полония и их соединений, причем указанный способ включает приведение в контакт металла с ионной жидкостью, имеющей формулу

$[Cat^+][X^-]$ ,  
где  $[Cat^+]$  обозначает один или более катионов, выбранных из группы, включающей:



где  $R^a, R^b, R^c, R^d, R^e, R^f$  и  $R^g$ , каждый независимо, выбраны из водорода, линейной или разветвленной  $C_1$ - $C_{30}$ -алкильной группы или  $C_3$ - $C_8$ -циклоалкильной группы и где указанные алкильные или циклоалкильные группы являются незамещенными или могут быть замещены от одной до трех группами, выбранными из  $C_1$ - $C_6$ -алкокси,  $C_3$ - $C_8$ -циклоалкила,  $-OH$ ;


$[X^-]$  обозначает один или более пергалоеидных анионов, выбранных из  $[I_3^-]$ ,  $[BrI_2^-]$ ,  $[Br_2I^-]$ ,  $[ClI_2^-]$ ,  $[Br_3^-]$ ,  $[ClBr_2^-]$ ,  $[BrCl_2^-]$ ,  $[ICl_2^-]$  и  $[Cl_3^-]$ ,

причем ионная жидкость свободна от дополнительных растворителей и/или окислителей.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что  $[X^-]$  включает по меньшей мере один пергалоеидный анион, выбранный из  $[BrI_2^-]$ ,  $[Br_2I^-]$ ,  $[ClI_2^-]$ ,  $[ClBr_2^-]$ ,  $[BrCl_2^-]$  или  $[ICl_2^-]$ .


3. Способ по п.1, отличающийся тем, что  $[X^-]$  включает по меньшей мере один пергалоеидный анион, выбранный из  $[I_3^-]$ ,  $[Br_3^-]$  или  $[Cl_3^-]$ .

4. Способ по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что  $[Cat^+]$  представляет собой катион, выбранный из группы, состоящей из:



где  $R^a$ ,  $R^b$ ,  $R^c$ ,  $R^d$ ,  $R^e$ ,  $R^f$  и  $R^g$  имеют значения, указанные в п.1.

5. Способ по п.4, отличающийся тем, что  $[Cat^+]$  обозначает катион, выбранный из группы, состоящей из:



где  $R^a$  и  $R^g$  имеют значения, указанные в п.1.

6. Способ по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что металл или металлоид дополнительно включает драгоценный металл, выбранный из золота, серебра, платины, палладия, радия и иридия.

7. Способ по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что металл или металлоид включает токсичный тяжелый металл или металлоид, выбранный из индия, таллия, германия, олова, свинца, мышьяка, сурьмы, висмута, селена, теллура и полония.

8. Способ по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что металл или металлоид включает металлоид, выбранный из кремния и германия.


9. Способ по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что металл или металлоид включает лантанид или актинид.

10. Способ по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что металл или металлоид включает металл или металлоид в элементарном виде.


11. Способ по любому из пп.1-9, отличающийся тем, что металл или металлоид представляет собой окись металла, окись металлоида, сульфид металла или сульфид металлоида.

12. Способ по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что металл или металлоид добавляют к ионной жидкости при атмосферном давлении.


13. Композиция, содержащая ионную жидкость и растворенный металл или металлоид, выбранные из переходных металлов, алюминия, кремния, германия, мышьяка, селена, индия, олова, сурьмы, теллура, таллия, свинца, висмута, полония и их соединений, где ионная жидкость имеет формулу



где  $[Cat^+]$  обозначает один или более катионов, выбранных из группы, включающей:



ИЛИ



где  $R^a$ ,  $R^b$ ,  $R^c$ ,  $R^d$ ,  $R^e$ ,  $R^f$  и  $R^g$ , каждый независимо, выбраны из водорода, линейной или разветвленной  $C_1$ - $C_{30}$ -алкильной группы или  $C_3$ - $C_8$ -циклоалкильной группы, где указанные алкильные или циклоалкильные группы являются незамещенными или могут быть замещены от одной до трех группами, выбранными из  $C_1$ - $C_6$ -алкокси,  $C_3$ - $C_8$ -циклоалкила или  $-OH$ ;

$[X^-]$  обозначает один или более пергаллоидных анионов, выбранных из  $[I_3^-]$ ,  $[BrI_2^-]$ ,  $[Br_2I^-]$ ,  $[ClI_2^-]$ ,  $[Br_3^-]$ ,  $[ClBr_2^-]$ ,  $[BrCl_2^-]$ ,  $[ICl_2^-]$  и  $[Cl_3^-]$ ,

причем ионная жидкость свободна от дополнительных растворителей и/или окислителей;

причем молярное отношение растворенного металла или металлоида к ионной жидкости составляет не менее 0,05:1, и

где композицию получают способом по любому из пп.1-12.

