

(19)



**Евразийское  
патентное  
ведомство**

(21) **202292217** (13) **A1**

(12) **ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ**

(43) Дата публикации заявки  
2022.12.30

(51) Int. Cl. *F16L 9/12* (2006.01)  
*F16L 9/128* (2006.01)

(22) Дата подачи заявки  
2022.08.27

---

(54) **АРМИРОВАННАЯ КОМПОЗИТНАЯ ТРУБА ДЛЯ НАПОРНЫХ И БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ**

---

(96) 2022000076 (RU) 2022.08.27

(74) Представитель:  
Медведев В.Н. (RU)

(71)(72) Заявитель и изобретатель:  
**БАЙБОРОДИН АНДРЕЙ  
ПАВЛОВИЧ; СУХОМЛИНОВ  
ВИКТОР ПАВЛОВИЧ (RU)**

(57) Изобретение относится к области строительства, в частности к области изготовления труб для инженерных коммуникаций, водостоков и трубопроводов различного назначения, в том числе для транспортировки агрессивных и химических жидкостей. Предложена армированная композитная труба для напорных и безнапорных трубопроводов, прокладываемых открытым способом или методом микротоннелирования, изготовленная методом непрерывной намотки на оправку армирующих наполнителей, пропитанных связующим с последующим отверждением и имеющая, по меньшей мере, следующие слои: внутренний слой, содержащий эпоксивинилэфирную смолу от 55 до 96 мас.%, рубленое стекловолокно от 3 до 35 мас.% и базальтовую вуаль от 1 до 10 мас.%, структурный слой, содержащий ненасыщенную полиэфирную смолу от 20 до 50 мас.%, непрерывное базальтовое волокно от 5 до 60 мас.%, рубленое стекловолокно от 3 до 35 мас.% и дисперсный наполнитель от 0 до 60 мас.% и внешний слой, содержащий эпоксивинилэфирную смолу от 90 до 99 мас.% и вуаль из С-стекла и/или базальтовую вуаль от 1 до 10 мас.%. Техническим результатом заявленного изобретения является повышение стойкости армированной композитной трубы к агрессивному воздействию, в частности к агрессивному воздействию транспортируемой среды на внутреннюю поверхность армированной композитной трубы и к воздействию на внешнюю поверхность трубы и, как следствие, повышение эксплуатационных характеристик в части прочности и долговечности армированной композитной трубы.

**A1**

**202292217**

**202292217**

**A1**

# **АРМИРОВАННАЯ КОМПОЗИТНАЯ ТРУБА ДЛЯ НАПОРНЫХ И БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ**

## **ОПИСАНИЕ**

### **Область техники, к которой относится изобретение**

Изобретение относится к области строительства, в частности, к области изготовления труб для инженерных коммуникаций, водостоков и трубопроводов различного назначения, в том числе для транспортировки агрессивных и химических жидкостей.

Количество коммуникаций, прокладываемых методом микротоннелирования, с каждым годом увеличивается, так как создание новых трубопроводов методом прокладки в траншее в условиях плотной застройки и уже имеющихся разветвленных инженерных сетей усложняется, и прокладка бестраншейным способом методом микротоннелирования оказывается более целесообразной или единственно возможной.

Технология микротоннелирования заключается в механизированной разработке грунтового массива щитовым комплексом, удалении разработанного грунта из забоя с одновременным продавливанием труб за проходческим комплексом.

### **УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ**

Из уровня техники известно использование армированных стекловолокном композитных труб, в частности, из патента РФ 2 717 728 стеклокомпозитная труба для напорных и безнапорных трубопроводов, прокладываемых методом микротоннелирования, характеризующаяся тем, что состоит из стеклокомпозитной трубы и стальной или стеклокомпозитной муфты, герметично соединенных между собой эластичными уплотнительными кольцами, в состав стеклокомпозитной трубы входит матрица на основе полиэфирного связующего: от 30 до 40% массовой доли, непрерывные и рубленые стеклянные волокна: от 10 до 40% массовой доли, дисперсный наполнитель: от 20 до 50% массовой доли, стеклокомпозитная труба изготовлена методом непрерывной намотки на оправку армирующих наполнителей, пропитываемых термореактивными связующими на основе ненасыщенных полиэфирных смол с последующим отверждением, в состав которых входит по меньшей мере три слоя: внутренний слой, состоящий из полиэфирных смол с армирующими наполнителями: дискретными и непрерывными стеклоровингами и

стекловуали из химически стойкого стекловолокна, пропитанного полиэфирным связующим, структурный слой, состоящий из ненасыщенных полиэфирных смол, стекловолоконных наполнителей и кварцевого песка, наружный слой, состоящий из ненасыщенных полиэфирных смол, стекловолоконных наполнителей. Наиболее близким техническим решением к заявленному изобретению является известная из патента РФ 173 495 на полезную модель труба стеклопластиковая щитовая для микротоннелирования из армированных термореактивных полимеров, изготовленная методом непрерывной намотки армирующих наполнителей, содержащая несколько слоев из смеси связующего и волокнистого наполнителя, взятых в различных соотношениях. При этом в качестве армирующих волокнистых наполнителей используются различные виды стекловолокна, базальтового волокна, иных волокон и изделий из них, и кварцевого песка, и труба содержит слой армирующих наполнителей, пропитанных связующим материалом на основе ненасыщенных полиэфирных и винилэфирных смол в растворе с ускорителем и отвердителем, при этом труба содержит фрезерованные и обработанные торцы под соединительную муфту. Однако в данном решении отсутствуют конкретные сведения о количестве сформированных слоев трубы, их структуре и химическом составе.

Хотя известные стеклокомпозитные трубы имеют неплохие прочностные характеристики, но структура и химический состав слоев, которые используются в технических решениях, известных из уровня техники, не являются оптимальными и все еще не позволяют получить изделия с высокой стойкостью труб к агрессивному воздействию, и задачей изобретения является создание армированной композитной трубы для напорных и безнапорных трубопроводов, обладающей повышенной стойкостью к агрессивному воздействию.

## **СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ**

Данная задача решена путем создания армированной композитной трубы для напорных и безнапорных трубопроводов, прокладываемых открытым способом или методом микротоннелирования, изготовленной методом непрерывной намотки на оправку армирующих наполнителей, пропитанных связующим с последующим отверждением и имеющей по меньшей мере следующие слои:

- внутренний слой, содержащий эпоксивинилэфирную смолу от 55 до 96 мас. %, рубленое стекловолокно от 3 до 35 мас. % и базальтовую вуваль от 1 до 10 мас. % ,

- структурный слой, содержащий ненасыщенную полиэфирную смолу от 20 до 50 мас. %, непрерывное базальтовое волокно от 5 до 60 мас. %, рубленое стекловолокно от 3 до 35 мас. % и дисперсный наполнитель от 0 до 60 мас. %, и

- внешний слой, содержащий эпоксивинилэфирную смолу от 90 до 99 мас. % и вуаль из С-стекла и/или базальтовую вуаль от 1 до 10 мас. %.

В одном из вариантов выполнения трубы согласно изобретению толщина внутреннего слоя армированной композитной трубы предпочтительно составляет 1 – 2 мм. толщина структурного слоя 3 – 60 мм, а толщина внешнего слоя - 1 – 2 мм.

Армированная композитная труба может быть снабжена муфтой, герметично соединенной с трубой с использованием эластичного уплотнителя. При этом муфта является стальной, в частности, может быть выполнена из нержавеющей стали, стеклокомпозитной, стеклобазальтопластиковой или углепластиковой. В одном из вариантов выполнения состав и структура муфты может соответствовать составу и структуре армированной композитной трубы.

Техническим результатом заявленного изобретения является повышение стойкости армированной композитной трубы к агрессивному воздействию, в частности, к агрессивному воздействию транспортируемой среды на внутреннюю поверхность армированной композитной трубы и к воздействию на внешнюю поверхность трубы и, как следствие, повышение эксплуатационных характеристик в части прочности и долговечности армированной композитной трубы.

## **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ**

Различные варианты осуществления заявленного изобретения будут описаны более подробно со ссылкой на следующие чертежи, которые приведены в качестве неограничивающих примеров реализации изобретения, при этом элементы трубы показаны на чертежах не в масштабе.

Фиг. 1 – вид в сечении заявленной армированной композитной трубы.

Фиг. 2 - вид в поперечном сечении заявленной армированной композитной трубы.

Фиг. 3 - вид в сечении заявленной армированной композитной трубы с муфтой, герметично соединенной с армированной композитной трубой.

## **ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ**

Технология микротоннелирования позволяет выполнять протяженные участки трубопроводов под территорией с городской застройкой или в условиях с большим насыщением подземного пространства действующими коммуникациями, под железнодорожными путями, автотрассами, водными и другими преградами, при высоком уровне грунтовых вод, при невозможности водопонижения, на большой глубине, в различных инженерно-геологических условиях – от неустойчивых водонасыщенных

грунтов до крепких скальных горных пород, под охраняемыми территориями, не допускающими изменения их сложившегося облика даже на период прокладки коммуникаций открытым способом.

Предложенная армированная композитная труба предназначена для прокладываемых открытым способом или методом бестраншейной прокладки (методом микротоннелирования) подземных напорных и безнапорных трубопроводов, транспортирующих воду хозяйственно-питьевого назначения, бытовые и производственные жидкости, атмосферные, сточные и подземные воды, в том числе агрессивные, с рабочей температурой жидкостей до 70°C.

На фиг. 1 показана в продольном сечении армированная композитная труба согласно изобретению. Поперечное сечение армированной трубы показано на фиг.2. Вариант выполнения, когда армированная волокном композитная труба герметично соединена с муфтой, снабженной уплотнителем, показан на фиг. 3.

Армированная композитная труба (1) изготавливается методом непрерывной намотки на оправку армирующих наполнителей, пропитанных связующим с последующим отверждением и имеет по меньшей мере три слоя – внутренний (2), структурный (3) и внешний (4) слои, при этом во внутреннем (2) и внешнем (4) слоях используют армирующий компонент на основе базальтового волокна, в частности, вуаль на основе базальтового волокна, в сочетании с матрицей на основе эпоксивинилэфирной смолы, что повышает стойкости внутренней и внешней поверхностей армированной волокном композитной трубы к агрессивному воздействию. В одном из предпочтительных вариантов выполнения толщина внутреннего слоя армированной композитной трубы может составлять 1 – 2 мм. толщина структурного слоя зависит от конкретной марки трубы и, соответственно, общей толщины трубы и может составлять 3 – 60 мм, а толщина внешнего слоя может составлять 1 – 2 мм. В одном из вариантов выполнения структурный слой может быть подразделен на по меньшей мере два подслоя, при этом отдельные подслои могут содержать ненасыщенную полиэфирную смолу, непрерывное базальтовое волокно, рубленое стекловолокно и дисперсный наполнитель, а могут быть выполнены без дисперсного наполнителя.

Базальтовое волокно представляет собой волокно, получаемое путем плавления сырья из базальтовых пород магматического происхождения и выработки волокон из расплава через фильерные питатели или другие устройства для получения волокна. Базальтовое волокно имеет высокую стойкость к воздействию химически агрессивных

сред, таких как кислоты, щелочи, растворы солей, а также органических веществ, таких как масло, растворители и др. Согласно изобретению предпочтительно могут быть использованы базальтовые волокна диаметром 5 – 25 мкм.

Базальтовая вуаль представляет собой тонкий нетканый материал, содержит тонкие непрерывные базальтовые нити и/или рубленое базальтовое волокно, скрепленные связующим, имеет толщину 0.2-0.5 мм и поверхностную плотность 25 - 60 г/м<sup>2</sup>.

Использование сочетания базальтового волокна в среднем структурном слое и базальтовой вуали со связующими из эпоксивинилэфирных смол, которые также являются более химически стойкими по сравнению с полиэфирными смолами, во внутреннем и внешнем слоях армированной композитной трубы при заявленных соотношениях компонентов обеспечивает повышение стойкости армированной композитной трубы к воздействию химически агрессивных сред.

На фиг. 3 представлена армированная волокном композитная труба, снабженная герметично соединенной с муфтой (5), имеющей уплотнитель в виде уплотнительных колец. Согласно изобретению могут использоваться муфты (5), выполненные из нержавеющей стали, стеклокомпозита, стеклобазальтокомпозита или углепластика, в частности, состав и структура муфты может соответствовать составу и структуре армированной композитной трубы. Муфта снабжена уплотнительными кольцами, установленными в выточенные пазы, либо единым уплотнительным кольцом в зависимости от конструкции муфты и трубы. В качестве уплотнителя (6) могут быть использованы уплотнительные кольца и манжеты из эластомерных материалов, например, системы РЕКА, а также из резины круглого или трапециевидного сечения, которые обеспечивают водонепроницаемость стыкового соединения трубопровода.

Далее приведены конкретные примеры изготовления нескольких вариантов армированной композитной трубы согласно изобретению.

#### Пример 1

Армированную композитную трубу изготавливают методом непрерывной намотки на оправку армирующих наполнителей, пропитанных связующим.

Композитная труба примера 1 имеет три слоя при следующем соотношении компонентов в слоях:

- внутренний слой содержит 55 мас. % эпоксивинилэфирной смолы, 35 мас. % рубленого стекловолокна и 10 мас. % базальтовой вуали,

- структурный слой содержит 50 мас. % ненасыщенной полиэфирной смолы, 5 мас. % непрерывного базальтового волокна, 3 мас. % рубленого стекловолокна и 42 мас. % дисперсного наполнителя – кварцевого песка, и

- внешний слой содержит 99 мас. % эпоксивинилэфирной смолы и 1 мас. % базальтовой вуали.

Затем, после нанесения всех слоев связующее отверждают, и снимают полученную стеклобазальтопластиковую трубу с оправки. Трубу соединяют с муфтой с уплотнением и проводят гидравлические испытания полученного сердечника на водонепроницаемость. В данном примере используют муфту, выполненную из такого же материала, как и сама труба.

#### Пример 2

Трубу согласно примеру 2 в целом изготавливают таким же образом, как и трубу, описанную в примере 1, но труба примера 2 имеет следующие три слоя:

- внутренний слой содержит 96 мас. % эпоксивинилэфирной смолы, 3 мас. % рубленого стекловолокна и 1 мас. % базальтовой вуали,

- структурный слой содержит 20 мас. % ненасыщенной полиэфирной смолы, 60 мас. % непрерывного базальтового волокна, 20 мас. % рубленого стекловолокна и не содержит дисперсного наполнителя (0 мас.%), и

- внешний слой содержит 90 мас. % эпоксивинилэфирной смолы и 10 мас. % базальтовой вуали.

В примере 2 была использована муфта из стеклопластика.

#### Пример 3

Армированную композитную трубу согласно примеру 3 изготавливают таким же образом, как и трубу, описанную в примере 1, методом непрерывной намотки на оправку армирующих наполнителей, пропитанных связующим. При этом композитная труба примера 3 имеет следующие три слоя:

- внутренний слой содержит 68,5 мас. % эпоксивинилэфирной смолы, 26,5 мас. % рубленого стекловолокна и 5 мас. % базальтовой вуали,

- структурный слой содержит 25 мас. % ненасыщенной полиэфирной смолы, 26 мас. % непрерывного базальтового волокна, 35 мас. % рубленого стекловолокна и 14 мас. % дисперсного наполнителя – кварцевого песка, и

- внешний слой содержит 95 мас. % эпоксивинилэфирной смолы и 5 мас. % вуали из химически стойкого С-стекла.

#### Пример 4

Трубу согласно примеру 4 в целом изготавливают таким же образом, как и трубу, описанную в примере 1, но труба примера 4 имеет следующее соотношение компонентов в слоях:

- внутренний слой содержит 75 мас. % эпоксивинилэфирной смолы, 17 мас. % рубленого стекловолокна и 8 мас. % базальтовой вуали,

- структурный слой содержит 23 мас. % ненасыщенной полиэфирной смолы, 10 мас. % непрерывного базальтового волокна, 7 мас. % рубленого стекловолокна и 60 мас. % дисперсного наполнителя – кварцевого песка, и

- внешний слой содержит 93 мас. % эпоксивинилэфирной смолы и 3,5 мас. % базальтовой вуали и 3,5 мас.% вуали из С-стекла.

В примере 4 была использована муфта из нержавеющей стали.

Полученные таким образом стеклобазальтопластиковые трубы могут быть использованы также в качестве сердечника при производстве железобетонно-композитных труб путем нанесения на сердечник бетонной оболочки.

Было проведено сравнение свойств стеклобазальтопластиковых труб согласно изобретению, и стеклокомпозитных труб, изготовленных в соответствии с методами, известными из уровня техники, то есть путем непрерывной намотки на оправку армирующих наполнителей в виде непрерывных и рубленых стеклянных волокон с использованием дисперсного наполнителя – кварцевого песка, пропитанных связующими на основе ненасыщенных полиэфирных смол с последующим отверждением. Основные характеристики стандартных стеклопластиковых труб, известных из уровня техники, и характеристики армированных стеклобазальтопластиковых композитных труб, полученных согласно заявленному изобретению, в частности, по примерам 1 – 4, для образцов труб нескольких марок - DN300 PN1 SN10000, DN1000 PN1 SN10000, DN2000 PN1 SN10000 и DN3000 PN1 SN10000, приведены в Таблицах 1.1 и 1.2, соответственно.



Таблица 1.1 Характеристики стандартных стеклопластиковых труб

Наименование показателя	Образцы трубы DN300 PN1 SN10000	Образцы трубы DN1000 PN1 SN10000	Образцы трубы DN2000 PN1 SN10000	Образцы трубы DN3000 PN1 SN10000
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	1700 - 1900			
Осевое сопротивление на разрыв, Н/мм	188	456	724	1067
Кольцевое сопротивление на разрыв, Н/мм	1128	2428	3588	4875
Окружной модуль упругости на растяжение, МПа	11726	17267	23112	28438
Осевой модуль упругости на растяжение, МПа	3987	4598	5122	5434
Коэффициент линейного теплового расширения, 1/°C	24 - 30*10 <sup>-6</sup>			
Коэффициент Пуассона при превышении осевой нагрузки над кольцевой,	0,08 - 0,12			
Коэффициент Пуассона при превышении кольцевой нагрузки над осевой,	0,22 - 0,29			
Твёрдость по Барколу	47,5	45,6	48,3	46,9

Таблица 1.2 Характеристики стеклобазальтопластиковых труб согласно изобретению

Наименование показателя	Образцы трубы DN300 PN1 SN10000	Образцы трубы DN1000 PN1 SN10000	Образцы трубы DN2000 PN1 SN10000	Образцы трубы DN3000 PN1 SN10000
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	1700 - 1900			
Осевое сопротивление на разрыв, Н/мм	216	476	741	1173
Кольцевое сопротивление на разрыв, Н/мм	1202	2596	3712	5016
Окружной модуль упругости на растяжение, МПа	12875	17568	23463	28644
Осевой модуль упругости на растяжение, МПа	4089	4655	5174	5480
Коэффициент линейного теплового расширения, 1/°C	24 - 30*10 <sup>-6</sup>			
Коэффициент Пуассона при превышении осевой нагрузки над кольцевой,	0,08 - 0,12			
Коэффициент Пуассона при превышении кольцевой нагрузки над осевой,	0,22 - 0,29			
Твёрдость по Барколу	47,2	45,9	48,1	49,4

При этом полученные данные показывают, что стеклобазальтопластиковые композитные трубы согласно изобретению имеют улучшенные механические характеристики в сравнении со стандартными известными стеклопластиковыми трубами.

Для оценки стойкости труб согласно изобретению к агрессивному воздействию транспортируемой среды были отобраны образцы для испытаний путем вырезания фрагментов армированных композитных стеклобазальтопластиковых труб. Далее согласно ГОСТ 12020—2018 образцы подвергались воздействию различных агрессивных веществ путем погружения образцов, изготовленных из испытуемого материала, в раствор для испытаний, приготовленный в соответствии со средой, в которой предполагают

эксплуатировать материал трубы. Для сравнения испытания проводились также для образцов стандартных стеклопластиковых труб, известных из уровня техники.

Для обеспечения корректной оценки воздействия агрессивных сред на внутреннюю и внешнюю поверхности вырезанные образцы армированных композитных труб были подготовлены путем обработки торцов образцов эпоксидной смолой для герметизации торцов и исключения взаимодействия среднего структурный слоя с агрессивными средами.

Для определения химической стойкости образцы выдерживали в среде в течение заданного периода и затем определяли изменение массы образцов. После воздействия раствором образцы подвергают также испытаниям на определение интересующих параметров. таких как твердость по Барколу, прочность при изгибе, модуль упругости и другие. На основе изменения свойств определялась химическая стойкость материала в агрессивных средах.

Результаты испытаний образцов в различных средах показаны в таблицах 2.1 – 5.2.

Таблица 2.1 Изменение массы образцов стандартных стеклопластиковых труб

Наименование показателя	Масса образцов трубы DN300 PN1 SN10000, г		Масса образцов трубы DN1000 PN1 SN10000, г		Масса образцов трубы DN2000 PN1 SN10000, г		Масса образцов трубы DN3000 PN1 SN10000, г	
	До испытаний	После испытаний	До испытаний	После испытаний	До испытаний	После испытаний	До испытаний	После испытаний
Водный раствор 5% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (постоянно)	116,64	115,47	354,21	350,76	667,46	662,12	973,5	965,61
Дистиллированная вода (постоянно)	118,48	118,32	360,87	360,32	648,44	648,18	957,31	956,97
водный раствор NaOH (pH= 12) (на 6 часов в неделю)	115,22	111,76	357,67	346,94	649,74	631,54	969,05	944,83
Водный раствор смеси растворителей: бензол - 0,21 мг/л, толуол - 8,4 мг/л, 1,1,2,2 - тетрахлоэтан - 0,1 мг/л; 1,1,2,2 - тетрахлоэтан - 8 мг/л (на 6 часов в неделю)	119,74	114,96	361,12	346,68	672,84	647,95	948,68	915,47
Водный раствор смеси растворителей: 1,1 - дихлорэтан - 4 мг/л; 1,2 - дихлорэтан - 2,9 мг/л; трихлорэтан - 0,75 мг/л (на 6 часов в неделю)	117,3	112,61	355,28	342,14	677,39	652,32	981,45	947,1
Водный раствор ацетона (концентрация 10 мг/л) (на 6 часов в неделю)	116,19	113,88	347,53	345,63	669,47	657,42	971,61	955,09
Водный раствор 5% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (на 6 часов в неделю)	119,77	119,24	358,72	357,29	658,42	656,34	979,67	976,53

Таблица 2.2 Изменение массы образцов стеклобазальтопластиковых труб согласно изобретению

Наименование показателя	Масса образцов трубы DN300 PN1 SN10000, г		Масса образцов трубы DN1000 PN1 SN10000, г		Масса образцов трубы DN2000 PN1 SN10000, г		Масса образцов трубы DN3000 PN1 SN10000, г	
	До испытаний	После испытаний	До испытаний	После испытаний	До испытаний	После испытаний	До испытаний	После испытаний
Водный раствор 5% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (постоянно)	121,47	121,45	337,12	337,09	674,46	674,44	984,88	984,87
Дистиллированная вода (постоянно)	118,55	118,55	345,23	345,23	652,83	652,83	968,54	968,54
водный раствор NaOH (pH= 12) (на 6 часов в неделю)	117,69	117,67	351,4	351,37	668,68	668,64	981,32	981,3
Водный раствор смеси растворителей: бензол - 0,21 мг/л, толуол - 8,4 мг/л, 1,1,2,2 - тетрахлоэтан - 0,1 мг/л; 1,1,2,2 - тетрахлоэтен - 8 мг/л (на 6 часов в неделю)	120,38	120,37	339,55	339,53	649,22	649,19	988,71	988,67
Водный раствор смеси растворителей: 1,1 - дихлорэтен - 4 мг/л; 1,2 - дихлорэтен - 2,9 мг/л; трихлорэтен - 0,75 мг/л (на 6 часов в неделю)	115,54	115,53	361,61	361,6	665,42	665,38	965,28	965,25
Водный раствор ацетона (концентрация 10 мг/л) (на 6 часов в неделю)	118,91	118,89	342,18	342,14	657,14	657,11	958,36	958,33
Водный раствор 5% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (на 6 часов в неделю)	116,08	116,08	351,47	351,47	660,39	660,39	976,59	976,59

Согласно полученным экспериментальным данным, стеклобазальтопластиковые композитные трубы согласно изобретению имеют существенно меньшую потерю массы в агрессивных средах и имеют повышенную стойкость к агрессивному воздействию в сравнении со стандартными известными стеклопластиковыми трубами.

Далее в таблицах 3.1 – 5.2 представлены результаты определения свойств стеклобазальтопластиковых труб согласно изобретению в сравнении со стандартными известными стеклопластиковыми трубами уровня техники.

Таблица 3.1 Изменение твёрдости по Барколу образцов стандартных стеклопластиковых труб

Наименование показателя	Твёрдость по Барколу образцов трубы DN300 PN1 SN10000, ед		Твёрдость по Барколу образцов трубы DN1000 PN1 SN10000, ед		Твёрдость по Барколу образцов трубы DN2000 PN1 SN10000, ед		Твёрдость по Барколу образцов трубы DN3000 PN1 SN10000, ед	
	До испытаний	После испытаний	До испытаний	После испытаний	До испытаний	После испытаний	До испытаний	После испытаний
Водный раствор 5% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (постоянно)	47,5	43,7	45,6	41,9	48,3	44,8	46,9	43,1
Дистиллированная вода (постоянно)		45,1		43,5		46,2		42,6
водный раствор NaOH (pH= 12) (на 6 часов в неделю)		38		36,3		38,4		37,1
Водный раствор смеси растворителей: бензол - 0,21 мг/л, толуол - 8,4 мг/л, 1,1,2,2 - тетрахлоэтан - 0,1 мг/л; 1,1,2,2 - тетрахлоэтен - 8 мг/л (на 6 часов в неделю)		41,8		40,1		42,4		41,3
Водный раствор смеси растворителей: 1,1 - дихлорэтен - 4 мг/л; 1,2 - дихлорэтен - 2,9 мг/л; трихлорэтен - 0,75 мг/л (на 6 часов в неделю)		41,3		39,7		42		40,1
Водный раствор ацетона (концентрация 10 мг/л) (на 6 часов в неделю)		40,4		38,7		41,1		39,8
Водный раствор 5% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (на 6 часов в неделю)		45,6		43,8		46,7		44,8

Таблица 3.2 Изменение твёрдости по Барколу образцов стеклобазальтопластиковых труб согласно изобретению

Испытательная среда	Твёрдость по Барколу образцов трубы DN300 PN1 SN10000, ед		Твёрдость по Барколу образцов трубы DN1000 PN1 SN10000, ед		Твёрдость по Барколу образцов трубы DN2000 PN1 SN10000, ед		Твёрдость по Барколу образцов трубы DN3000 PN1 SN10000, ед	
	До испытаний	После испытаний	До испытаний	После испытаний	До испытаний	После испытаний	До испытаний	После испытаний
Водный раствор 5% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (постоянно)	47,2	46,8	45,9	45,6	48,1	47,8	49,4	49,1
Дистиллированная вода (постоянно)		47		45,8		47,9		49,2
водный раствор NaOH (pH= 12) (на 6 часов в неделю)		44,4		42,9		44,9		46,2
Водный раствор смеси растворителей: бензол - 0,21 мг/л, толуол - 8,4 мг/л, 1,1,2,2 - тетрахлоэтан - 0,1 мг/л; 1,1,2,2 - тетрахлоэтен - 8 мг/л (на 6 часов в неделю)		46,3		45		47,1		48,4
Водный раствор смеси растворителей: 1,1 - дихлорэтен - 4 мг/л; 1,2 - дихлорэтен - 2,9 мг/л; трихлорэтен - 0,75 мг/л (на 6 часов в неделю)		45,9		44,6		46,7		48,1
Водный раствор ацетона (концентрация 10 мг/л) (на 6 часов в неделю)		45,6		44,3		46,4		47,7
Водный раствор 5% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (на 6 часов в неделю)		46,9		45,7		47,9		49,2

Полученные данные показывают, что стеклобазальтопластиковые композитные трубы согласно изобретению имеют существенно меньшую потерю твёрдости после воздействия агрессивных сред в сравнении со стандартными известными стеклопластиковыми трубами.

Таблица 4.1 Изменение осевого сопротивления на разрыв образцов стандартных стеклопластиковых труб

Наименование показателя	Осевое сопротивление на разрыв образцов трубы DN300 PN1 SN10000, Н/мм		Осевое сопротивление на разрыв образцов трубы DN1000 PN1 SN10000, Н/мм		Осевое сопротивление на разрыв образцов трубы DN2000 PN1 SN10000, Н/мм		Осевое сопротивление на разрыв образцов трубы DN3000 PN1 SN10000, Н/мм	
	До испытаний	После испытаний	До испытаний	После испытаний	До испытаний	После испытаний	До испытаний	После испытаний
Водный раствор 5% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (постоянно)	188	172	456	419	724	662	1067	978
Дистиллированная вода (постоянно)		177		429		681		1002
водный раствор NaOH (pH= 12) (на 6 часов в неделю)		149		365		571		813
Водный раствор смеси растворителей: бензол - 0,21 мг/л, толуол - 8,4 мг/л, 1,1,2,2 - тетрахлоэтан - 0,1 мг/л; 1,1,2,2 - тетрахлоэтен - 8 мг/л (на 6 часов в неделю)		169		406		644		937
Водный раствор смеси растворителей: 1,1 - дихлорэтен - 4 мг/л; 1,2 - дихлорэтен - 2,9 мг/л; трихлорэтен - 0,75 мг/л (на 6 часов в неделю)		166		402		635		928
Водный раствор ацетона (концентрация 10 мг/л) (на 6 часов в неделю)		159		388		610		886
Водный раствор 5% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (на 6 часов в неделю)		176		428		682		1007

Таблица 4.2 Изменение осевого сопротивления на разрыв образцов стеклобазальтопластиковых труб согласно изобретению

Наименование показателя	Осевое сопротивление на разрыв образцов трубы DN300 PN1 SN10000, Н/мм		Осевое сопротивление на разрыв образцов трубы DN1000 PN1 SN10000, Н/мм		Осевое сопротивление на разрыв образцов трубы DN2000 PN1 SN10000, Н/мм		Осевое сопротивление на разрыв образцов трубы DN3000 PN1 SN10000, Н/мм	
	До испытаний	После испытаний	До испытаний	После испытаний	До испытаний	После испытаний	До испытаний	После испытаний
Водный раствор 5% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (постоянно)	216	209	476	462	741	720	1173	1136
Дистиллированная вода (постоянно)		212		466		728		1150
водный раствор NaOH (pH= 12) (на 6 часов в неделю)		204		447		695		1101
Водный раствор смеси растворителей: бензол - 0,21 мг/л, толуол - 8,4 мг/л, 1,1,2,2 - тетрахлоратан - 0,1 мг/л; 1,1,2,2 - тетрахлоэтен - 8 мг/л (на 6 часов в неделю)		208		459		712		1127
Водный раствор смеси растворителей: 1,1 - дихлорэтен - 4 мг/л; 1,2 - дихлорэтен - 2,9 мг/л; трихлорэтен - 0,75 мг/л (на 6 часов в неделю)		210		463		719		1139
Водный раствор ацетона (концентрация 10 мг/л) (на 6 часов в неделю)		211		455		707		1119
Водный раствор 5% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (на 6 часов в неделю)		212		465		726		1149

Таблица 5.1 Изменение кольцевого сопротивления на разрыв образцов стандартных стеклопластиковых труб

Наименование показателя	Кольцевое сопротивление на разрыв образцов трубы DN300 PN1 SN10000, Н/мм		Кольцевое сопротивление на разрыв образцов трубы DN1000 PN1 SN10000, Н/мм		Кольцевое сопротивление на разрыв образцов трубы DN2000 PN1 SN10000, Н/мм		Кольцевое сопротивление на разрыв образцов трубы DN3000 PN1 SN10000, Н/мм	
	До испытаний	После испытаний	До испытаний	После испытаний	До испытаний	После испытаний	До испытаний	После испытаний
Водный раствор 5% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (постоянно)	1128	846	2428	1796	3588	2619	4875	3606
Дистиллированная вода (постоянно)		925		1991		2906		4144
водный раствор NaOH (pH= 12) (на 6 часов в неделю)		767		1651		2438		3169
Водный раствор смеси растворителей: бензол - 0,21 мг/л, толуол - 8,4 мг/л, 1,1,2,2 - тетрахлоратан - 0,1 мг/л; 1,1,2,2 - тетрахлоэтен - 8 мг/л (на 6 часов в неделю)		956		2063		3032		4119
Водный раствор смеси растворителей: 1,1 - дихлорэтен - 4 мг/л; 1,2 - дихлорэтен - 2,9 мг/л; трихлорэтен - 0,75 мг/л (на 6 часов в неделю)		981		2101		3084		4203
Водный раствор ацетона (концентрация 10 мг/л) (на 6 часов в неделю)		823		1748		2225		3534
Водный раствор 5% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (на 6 часов в неделю)		919		1967		2902		3949

Таблица 5.2 Изменение кольцевого сопротивления на разрыв образцов труб стеклобазальтопластиковых труб согласно изобретению

Наименование показателя	Кольцевое сопротивление на разрыв образцов трубы DN300 PN1 SN10000, Н/мм		Кольцевое сопротивление на разрыв образцов трубы DN1000 PN1 SN10000, Н/мм		Кольцевое сопротивление на разрыв образцов трубы DN2000 PN1 SN10000, Н/мм		Кольцевое сопротивление на разрыв образцов трубы DN3000 PN1 SN10000, Н/мм	
	До испытаний	После испытаний	До испытаний	После испытаний	До испытаний	После испытаний	До испытаний	После испытаний
Водный раствор 5% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (постоянно)	1202	1148	2596	2471	3712	3544	5016	4907
Дистиллированная вода (постоянно)		1160		2492		3582		4945
водный раствор NaOH (рН= 12) (на 6 часов в неделю)		1126		2427		3482		4765
Водный раствор смеси растворителей: бензол - 0,21 мг/л, толуол - 8,4 мг/л, 1,1,2,2 - тетрахлоэтан - 0,1 мг/л; 1,1,2,2 - тетрахлоэтан - 8 мг/л (на 6 часов в неделю)		1163		2510		3590		4840
Водный раствор смеси растворителей: 1,1 - дихлорэтен - 4 мг/л; 1,2 - дихлорэтен - 2,9 мг/л; трихлорэтен - 0,75 мг/л (на 6 часов в неделю)		1168		2521		3608		4892
Водный раствор ацетона (концентрация 10 мг/л) (на 6 часов в неделю)		1136		2440		3509		4783
Водный раствор 5% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (на 6 часов в неделю)		1153		2484		3556		4971

Таким образом, полученные результаты испытаний подтверждают, что стеклобазальтопластиковые армированные композитные трубы согласно изобретению обладают повышенной стойкостью к воздействию различных агрессивных сред, в частности, к агрессивному воздействию транспортируемой среды на внутреннюю поверхность стеклобазальтопластиковой трубы и к агрессивному воздействию на внешнюю поверхность стеклобазальтопластиковой трубы, при этом также повышаются эксплуатационные характеристики в части прочности и долговечности стеклобазальтопластиковых композитных труб и железобетонно-композитных труб, изготовленных с их использованием.

Несмотря на то, что варианты осуществления были подробно описаны и показаны на сопроводительных чертежах, следует понимать, что такие варианты осуществления являются лишь иллюстративными и не предназначены ограничивать заявленное изобретение, и что заявленное изобретение не ограничено конкретными показанными и



описанными компоновками и конструкциями, и различные другие модификации могут быть очевидны специалистам в данной области техники.

Признаки, упомянутые в различных зависимых пунктах формулы, а также варианты реализации, раскрытые в различных частях описания, допускают их различные комбинации, находящиеся в рамках формулы изобретения.

## Формула изобретения

1. Армированная композитная труба для напорных и безнапорных трубопроводов, прокладываемых открытым способом или методом микротоннелирования, изготовленная методом непрерывной намотки на оправку армирующих наполнителей, пропитанных связующим с последующим отверждением и имеющая по меньшей мере следующие слои:

- внутренний слой, содержащий эпоксивинилэфирную смолу от 55 до 96 мас. %, рубленое стекловолокно от 3 до 35 мас. % и базальтовую вуаль от 1 до 10 мас. %,

- структурный слой, содержащий ненасыщенную полиэфирную смолу от 20 до 50 мас. %, непрерывное базальтовое волокно от 5 до 60 мас. %, рубленое стекловолокно от 3 до 35 мас. % и дисперсный наполнитель от 0 до 60 мас. %, и

- внешний слой, содержащий эпоксивинилэфирную смолу от 90 до 99 мас. % и вуаль из С-стекла и/или базальтовую вуаль от 1 до 10 мас. %.


2. Армированная композитная труба по п.1, отличающаяся тем, что толщина внутреннего слоя армированной композитной трубы составляет 1 – 2 мм, толщина структурного слоя 3 – 60 мм, а толщина внешнего слоя - 1 – 2 мм.

3. Армированная композитная труба по п.1 или 2, отличающаяся тем, что она снабжена муфтой, герметично соединенной с трубой с использованием эластичного уплотнителя.


4. Армированная композитная труба по п.3, отличающаяся тем, что муфта является стальной, стеклокомпозитной, стеклобазальтопластиковой или углепластиковой.

5. Армированная композитная труба по п.3, отличающаяся тем, что состав и структура муфты соответствует составу и структуре армированной композитной трубы.


1/2



ФИГ. 1



ФИГ. 2



ФИГ. 3

**ОТЧЕТ О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ**  
(статья 15(3) ЕАПК и правило 42 Патентной инструкции к ЕАПК)

Номер евразийской заявки:

**202292217**

**А. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДМЕТА ИЗОБРЕТЕНИЯ:**

*F16L 9/12 (2006.01)*  
*F16L 9/128 (2006.01)*

Согласно Международной патентной классификации (МПК)

**Б. ОБЛАСТЬ ПОИСКА:**

Просмотренная документация (система классификации и индексы МПК)

F16L9/00, 9/12, 9/128, 9/14, B32B1/08, 27/08, 27/38

Электронная база данных, использовавшаяся при поиске (название базы и, если, возможно, используемые поисковые термины)  
Espacenet, ЕАПТИС, Google Patents

**В. ДОКУМЕНТЫ, СЧИТАЮЩИЕСЯ РЕЛЕВАНТНЫМИ**

Категория*	Ссылки на документы с указанием, где это возможно, релевантных частей	Относится к пункту №
A	EP0618390 A1 (HUELS CHEMISCHE WERKE AG) 1994.05.10, см. описание	1-5
A	DE10203123 C1 (SGL ACOTEC GMBH) 2003.02.06, см. описание, фигуры	1-5
A	CN111690208 A (RIFENG ENTPR GROUP CO LTD и др.) 2020.09.22, см. реферат	1-5

последующие документы указаны в продолжении

\* Особые категории ссылочных документов:

«А» - документ, определяющий общий уровень техники

«D» - документ, приведенный в евразийской заявке

«E» - более ранний документ, но опубликованный на дату подачи евразийской заявки или после нее

«O» - документ, относящийся к устному раскрытию, экспонированию и т.д.

"P" - документ, опубликованный до даты подачи евразийской заявки, но после даты испрашиваемого приоритета"

«Т» - более поздний документ, опубликованный после даты приоритета и приведенный для понимания изобретения

«X» - документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска, порочащий новизну или изобретательский уровень, взятый в отдельности

«Y» - документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска, порочащий изобретательский уровень в сочетании с другими документами той же категории


«&» - документ, являющийся патентом-аналогом

«L» - документ, приведенный в других целях

Дата проведения патентного поиска: **06/12/2022**

Уполномоченное лицо:

Заместитель начальника отдела механики,  
физики и электротехники

  
М.Н. Юсупов